


# Fixit 400

## Gipsspachtel

<b>Zusammensetzung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bindemittel: Naturgips</li> <li>• Zuschlagstoffe: Kalkfiller</li> <li>• Zusätze: Wasserrückhaltemittel, Luftporenbildner, Abbinderegler, Haftvermittler</li> </ul>
<b>Grundlagen</b>	Es gelten die allgemeinen Regeln der Baukunde, die jeweils gültigen Merkblätter des Schweizerischen Maler- und Gipserunternehmer-Verbandes SMGV, die Norm SIA 242 «Verputz- und Trockenbauarbeiten» sowie die Angaben in diesem Technischen Merkblatt.
<b>Anwendung</b>	Fixit 400 eignet sich speziell zum Spachteln und Glätten von gipshaltigen Putzen und Bauplatten im trockenen Innenbereich. Der Untergrund muss sauber, trocken und tragfähig sein.
<b>Verarbeitung</b>	Fixit 400 wird in sauberes Wasser eingestreut und mit dem Rührwerk zu einer knollenfreien Masse durchgemischt.
<b>Besondere Hinweise</b>	Nicht unter +5 °C (Luft und Untergrund) verarbeiten. Es dürfen keine keramischen Wandplatten darauf verlegt werden.
<b>Lagerung</b>	In trockenen Räumen, originalverpackt und im geschlossenen Gebinde, auf Lattenrost oder Paletten gelagert, bei Raumtemperatur bis 6 Monate ab Produktionsdatum haltbar.

### Kennwerte

Verpackungsart	
Menge pro Einheit	20 kg/Sack
Verbrauch	ca. 1 kg/m <sup>2</sup> /mm
Wasserzugabe	ca. 13 Liter/Sack
Verarbeitungszeit	ca. 50 Minuten
Minimale Schichtdicke	kann auf Null auslaufen
Trockenrohdichte	ca. 1000 kg/m <sup>3</sup>

Region West  
1880 Bex VD  
Tel. 024 463 05 45  
Fax 024 463 05 46

Region Mitte  
5113 Holderbank AG  
Tel. 062 887 53 63  
Fax 062 887 53 53

Region Ost  
7204 Untervaz GR  
Tel. 081 300 06 66  
Fax 081 300 06 60

