

Fixit 146


Enduit lisse

Composition	<ul style="list-style-type: none"> • Liants : plâtre naturel, chaux hydratée • Agrégats : charge à la chaux, Perlite • Additifs : agents de rétention d'eau, entraîneur d'air, régulateur de prise
Généralités	Observer les règles générales de la construction, les fiches respectives de l'association suisse des entrepreneurs plâtriers-peintres, la norme SIA 242 « Plâtrerie, crépissage, construction à sec » et les informations de cette fiche technique.
Utilisation	Fixit 146 est un enduit lisse monocouche pour les locaux secs. Il convient aux supports suivants : maçonnerie en briques, briques silico-calcaires, béton cellulaire, béton, plaques de construction en plâtre ainsi que tous les types d'enduit de fond. Le support doit être propre, sec et porteur. Sur le béton et les panneaux en polystyrène, appliquer préalablement Fixit 341 Pont d'adhérence quartz R+S.
Mise en œuvre	Saupoudrer Fixit 146 dans de l'eau propre et mélanger. Afin d'éviter les décollements, appliquer les enduits contenant du plâtre en une couche et sur des supports secs.
Remarques particulières	Ne pas mettre en oeuvre en dessous de +5 °C (air et support). Ne pas poser de faïences. Les enduits au plâtre doivent pouvoir sécher rapidement. Pour éviter la condensation à la surface des enduits frais, veiller à la bonne ventilation des locaux.
Stockage	Au sec, peut être stocké pendant 3 mois.

Certificats



Caractéristiques

Type d'emballage	
Quantité par unité	30 kg/sac
Adjonction d'eau	22 - 24 l/sac
Consommation	env. 1 kg/m ² /mm
Délai de mise en œuvre	env. 45 min
Epaisseur minimale	sur plafonds en béton 5 mm sur enduits de fond et plaques de plâtre 2 mm
Masse volumique à sec	env. 950 kg/m ³