



Fixit 371

Bitumendickbeschichtung 1K

Zusammensetzung	<ul style="list-style-type: none"> • Kautschukbitumenemulsion (lösemittelfrei) • Fasern
Grundlagen	Es gelten die allgemeinen Regeln der Baukunde, die jeweils gültigen Merkblätter des Schweizerischen Maler- und Gipsermeisterverbandes SMGV, die Norm SIA 243:2008 «Verputzte Aussenwärmedämmung», die Norm SIA 271 «Abdichtungen von Hochbauten», die Fachinformation «FIXITherm Wärmedämmverbund-System WDVS» sowie die Angaben in diesem technischen Merkblatt.
Anwendung	<p>Auf trockene, saubere, tragfähige Untergünde im erdberührten Bereich gegen nichtdrückendes Sickerwasser.</p> <p>Wasserdichte Beschichtung im Perimeterbereich Bitumendickbeschichtung zum Schutz von erdberührenden Bauteilen wie Kellerwände, Tiefgaragen, Stützmauern, usw. Als Abdichtung für Perimeterdämmplatten und Sockelabschlüsse gegen nicht stauendes Sickerwasser.</p> <p>Kleben Zum Kleben von Perimeterdämmplatten aus expandiertem und extrudiertem Polystyrol im erdberührenden und Sockelbereich sowie von PIR-Platten im Sockelbereich auf sauberen, trockenen und tragfähigen Untergrund.</p>
Verarbeitung	<p>Gebrauchsfertig und unverdünnt von Hand oder mit dem Spritzgerät verarbeitbar.</p> <p>Wasserdichte Beschichtung im Perimeterbereich Die Bitumendickbeschichtung wird 2-lagig appliziert. Die 1. Lage 2 mm dick auftragen und mit der Traufel verteilen. Die 2. Lage wird ebenfalls ca. 2 mm dick auf die trockene 1. Lage aufgetragen und geglättet.</p> <p>Kleben Der Kleberauftrag auf Perimeterdämmplatten oder PIR-Platten im Sockelbereich erfolgt vollflächig mit der Zahntraufel oder bei unebenem Traggrund im Rand-/Streifenverfahren. Die Platten werden eben, im Verband und satt gestossen verlegt. Die unterste Plattenreihe muss im Winkel von 45° angeschrägt werden. Eine Abrutschsicherung für die Dämmplatten ist einzubauen.</p> <p>Einbetten auf Perimeterdämmplatten Die Bitumendickbeschichtung wird mit der Zahntraufel vollflächig auf den Perimeterdämmplatten verteilt. Anschliessend wird das Fixit Armierungsgewebe feinmaschig vollständig in der Bitumendickbeschichtung eingebettet. Die Stösse müssen mindestens 10 cm überlappen.</p>
Nachbehandlung	Bei ungünstigen Witterungsbedingungen sind Massnahmen zum Schutz der noch frischen Beschichtung erforderlich (Beschattung, Schlagregenschutz etc.).
Besondere Hinweise	<p>Nicht unter +5 °C und über +30 °C (Luft und Untergrund) verarbeiten.</p> <p>Reinigung der Werkzeuge Sofort nach Gebrauch mit Wasser waschen.</p>
Lagerung	Im ungeöffneten Originalgebinde vor Frost, Hitze und direkter Sonneneinstrahlung geschützt während 12 Monaten lagerfähig.

Kennwerte

Verpackungsart		
Menge pro Einheit	30 kg/Eimer	540 kg/EH
Verbrauch	ca. 0,9 kg/m ² /mm	
Verbrauch Kleben	ca. 3 kg/m ²	
Verbrauch Beschichten 3 mm trocken	ca. 3 kg/m ²	
Austrocknungszeit	2 - 4 Tage je nach Temperatur	

Region West
 1880 Bex VD
 Tel. 024 463 05 45
 Fax 024 463 05 46

Region Mitte
 5113 Holderbank AG
 Tel. 062 887 53 63
 Fax 062 887 53 53

Region Ost
 7204 Untervaz GR
 Tel. 081 300 06 66
 Fax 081 300 06 60