





Fixit 400

Gipsspachtel

Zusammensetzung	<ul style="list-style-type: none"> • Bindemittel: Naturgips • Zuschlagstoffe: Kalkfiller • Zusätze: Wasserrückhaltemittel, Luftporenbildner, Abbinderegler, Haftvermittler
Grundlagen	Es gelten die allgemeinen Regeln der Baukunde, die jeweils gültigen Merkblätter des Schweizerischen Maler- und Gipserunternehmer-Verbandes SMGV, die Norm SIA 242 «Verputz- und Trockenbauarbeiten» sowie die Angaben in diesem Technischen Merkblatt.
Anwendung	Fixit 400 eignet sich speziell zum Spachteln und Glätten von gipshaltigen Putzen und Bauplatten im trockenen Innenbereich. Der Untergrund muss sauber, trocken und tragfähig sein.
Verarbeitung	Fixit 400 wird in sauberes Wasser eingestreut und mit dem Rührwerk zu einer knollenfreien Masse durchgemischt.
Besondere Hinweise	Nicht unter +5 °C (Luft und Untergrund) verarbeiten. Es dürfen keine keramischen Wandplatten darauf verlegt werden.
Lagerung	In trockenen Räumen, originalverpackt und im geschlossenen Gebinde, auf Lattenrost oder Paletten gelagert, bei Raumtemperatur bis 6 Monate ab Produktionsdatum haltbar.
Zertifikate	

Kennwerte

Verpackungsart	
Menge pro Einheit	20 kg/Sack
Wasserzugabe	ca. 13 ltr./Sack
Verbrauch	ca. 1 kg/m ² /mm
Verarbeitungszeit	ca. 50 min
Minimale Schichtdicke	kann auf Null auslaufen
Trockenrohdichte	ca. 1000 kg/m ³

Region West
1880 Bex VD
Tel. 024 463 05 45
Fax 024 463 05 46

Region Mitte
5113 Holderbank AG
Tel. 062 887 53 63
Fax 062 887 53 53

Region Ost
7204 Untervaz GR
Tel. 081 300 06 66
Fax 081 300 06 60

