





# Fixit 508

## Trockenbeton C30/37 0-8 mm

<b>Zusammensetzung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bindemittel: Zement</li> <li>• Zuschlagstoffe: Kalksteinsande der Körnung 0 - 8 mm</li> <li>• Zusätze: keine</li> </ul>
<b>Grundlagen</b>	Es gelten die allgemeinen Regeln der Baukunde sowie die Angaben in diesem Technischen Merkblatt.
<b>Anwendung</b>	Fixit 508 ist als Trockenbeton für Betonierarbeiten, zum Erstellen von Fundamenten, Sohlen, Betonmauern, Sockeln, Schächten, Stiegen und im GALA-Bau geeignet.
<b>Verarbeitung</b>	Fixit 508 wird mit sauberem Wasser im Zwangsmischer 2 - 3 Minuten angemischt. Ab dem Silo wird die gewünschte Wasserzugabe eingestellt und durch den Horizontalmischer aufgemischt. Nach dem Einbringen ist der Beton durch geeignete Massnahmen sorgfältig zu verdichten. Anschliessend abziehen und abreiben bzw. glätten.
<b>Nachbehandlung</b>	Die frische Betonoberfläche ist sofort vor frühzeitigem Feuchtigkeitsverlust durch Sonne und/oder Wind sowie allenfalls vor Frosteinwirkung zu schützen. Bei Temperaturen um den Gefrierpunkt müssen die Wintersicherheitsmassnahmen gemäss SN EN 206-1 eingehalten werden.
<b>Besondere Hinweise</b>	Nicht unter +5 °C (Luft und Untergrund) verarbeiten.
<b>Sicherheitsvorschriften</b>	Bei Augenkontakt besteht die Gefahr der Ätzwirkung durch den Zementanteil. Dies kann auch bei Hautkontakt zur Entfettung der Haut und somit zu Hautreizungen führen. Beim Mischen und Verarbeiten sind deshalb Schutzbrille und Schutzhandschuhe zu tragen. Nicht ausgehärtetes Material und Auswaschwasser dürfen nicht in Gewässer oder in den Boden gelangen. Fixit 508 ist giftklassenfrei und kein Gefahrstoff. Entsorgung: Mit Wasser reagieren lassen und ausgehärtetes Material unter Beachtung der TVA 3309 und der kantonalen Vorschrift deponieren.
<b>Lagerung</b>	Im Trockenen während 6 Monaten lagerfähig.

### Kennwerte

Verpackungsart		
Menge pro Einheit	25 kg/Sack	
Körnung	0 - 8 mm	
Wasserzugabe	ca. 3 ltr./Sack	ca. 110 ltr./to
Ergiebigkeit	ca. 12,5 ltr./Sack	ca. 500 ltr./to
Verarbeitungszeit	ca. 60 min	
Hinweis zu Verarbeitungszeit	Bei einer Verarbeitungstemperatur von ca. 20° C.	
Trockenrohddichte	ca. 2200 kg/m <sup>3</sup>	
Druckfestigkeitsklasse	C 30/37	
Expositionsclassen	XC3	
Konsistenzclassen	F3	
Chloridgehalt	Cl 0,10	

Region West  
1880 Bex VD  
Tel. 024 463 05 45  
Fax 024 463 05 46

Region Mitte  
5113 Holderbank AG  
Tel. 062 887 53 63  
Fax 062 887 53 53

Region Ost  
7204 Untervaz GR  
Tel. 081 300 06 66  
Fax 081 300 06 60

