



# Fixit 606 Rapid



## Kalk-Zementgrundputz

<b>Zusammensetzung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bindemittel: Kalkhydrat, Spezialzement</li> <li>• Zuschlagstoffe: Perlite, Sande der Körnung 0 - 1 mm</li> <li>• Zusätze: Wasserrückhaltemittel, Luftporenbildner, Abbinderegler</li> </ul>
<b>Grundlagen</b>	Es gelten die allgemeinen Regeln der Baukunde, die jeweils gültigen Merkblätter des Schweizerischen Maler- und Gipserunternehmer-Verbandes SMGV, die Norm SIA 242 «Verputz- und Trockenbauarbeiten» sowie die Angaben in diesem Technischen Merkblatt.
<b>Anwendung</b>	<p>Fixit 606 Rapid ist ein Kalk-Zementgrundputz für den Innen- und Aussenbereich. Sein beschleunigtes Abbindeverhalten unterstützt eine gleichmässige Putzerhärtung auf unterschiedlichen Untergründen. Dadurch kann er bereits nach kurzer Zeit gekratzt/gehobelt werden.</p> <p>Als Untergründe sind Backstein, Kalksandstein, Naturstein und Beton geeignet. Auf Beton und Kalksandstein muss vorgängig Fixit 343 Quarzhaffbrücke universal oder Fixit 455 Zementhaftputz appliziert werden. Bei erhöhter Feuchtigkeitseinwirkung ist vorgängig die Fixit 346 Quarzbrücke spezial, mit Zementzusatz vermischt, aufzutragen und mit einer Wolfszahntraufel horizontal durchzukämmen.</p> <p>Im trockenen Innenbereich darf bis zu einer Putzdicke von 15 mm Fixit 341 Combi Quarzhaffbrücke R+S verwendet werden.</p> <p>Der Untergrund muss sauber, trocken und tragfähig sein.</p>
<b>Verarbeitung</b>	<p>Fixit 606 Rapid kann mit den üblichen Verputzmaschinen oder von Hand verarbeitet werden.</p> <p>Das Abbindeverhalten des Fixit 606 Rapid verlangt eine kontinuierliche Arbeitsweise. Häufige Arbeitsunterbrüche sind zu vermeiden. Aufgrund seiner Beschleunigung darf das Material nicht länger als 15 Minuten im Schlauch liegen bleiben.</p>
<b>Nachbehandlung</b>	Bei ungünstigen Witterungsbedingungen sind Massnahmen zum Schutz der noch frischen Beschichtung erforderlich (Beschattung, Befeuchtung, Schlagregenschutz etc.).
<b>Besondere Hinweise</b>	<p>Nicht unter +5 °C (Luft und Untergrund) verarbeiten.</p> <p>Bei Materialübergängen (z.B. Fensterstürze oder im Sockelbereich Beton/Mauerwerk) muss vorgängig ein Fixit Trennvlies montiert und ein Armanet-Drahtgitternetz mechanisch befestigt werden. Anschliessend muss der Fixit 670 verlängerter Zementmörtelanwurf appliziert werden.</p>
<b>Lagerung</b>	Im Trockenen während 3 Monaten lagerfähig.

### Zertifikate



### Kennwerte

Verpackungsart		
Menge pro Einheit	35 kg/Sack	
Wasserzugabe	10 - 11 ltr./Sack	
Verbrauch	ca. 1,25 kg/m <sup>2</sup> /mm	
Verarbeitungszeit	30 - 45 min	
Schichtdicke	innen mind. 10 mm, aussen mind. 15 mm	
Trockenrohdichte	ca. 1350 kg/m <sup>3</sup>	
Druckfestigkeit ( 28 d)	≥ 2,5 N/mm <sup>2</sup>	
Biegezugfestigkeit ( 28 d)	≥ 1,3 N/mm <sup>2</sup>	

Region West  
1880 Bex VD  
Tel. 024 463 05 45  
Fax 024 463 05 46

Region Mitte  
5113 Holderbank AG  
Tel. 062 887 53 63  
Fax 062 887 53 53

Region Ost  
7204 Untervaz GR  
Tel. 081 300 06 66  
Fax 081 300 06 60





## Fixit 606 Rapid Kalk-Zementgrundputz

### Kennwerte

E-Modul	< 5 kN/mm <sup>2</sup>
Wasseraufnahme (nach 30 Minuten)	> 2,0 kg/m <sup>2</sup>

Region West  
1880 Bex VD  
Tel. 024 463 05 45  
Fax 024 463 05 46

Region Mitte  
5113 Holderbank AG  
Tel. 062 887 53 63  
Fax 062 887 53 53

Region Ost  
7204 Untervaz GR  
Tel. 081 300 06 66  
Fax 081 300 06 60

