




# Fixit 715

## Kunstharpzputz innen

<b>Zusammensetzung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bindemittel: Kunstharpzdispersion</li> <li>• Zuschlagstoffe: Spezialsande</li> <li>• Zusätze: Konservierungsmittel, Pigmente</li> </ul>
<b>Grundlagen</b>	Es gelten die allgemeinen Regeln der Baukunde, die jeweils gültigen Merkblätter des Schweizerischen Maler- und Gipsunternehmerverbandes SMGV, die Norm SIA 242 «Verputz- und Trockenbauarbeiten» und die Angaben in diesem Technischen Merkblatt.
<b>Anwendung</b>	Gebrauchsfertiger Kunstharpz-Deckputz für den Innenbereich. Der Untergrund muss sauber, trocken und tragfähig sein. Eine Vorbehandlung mit Fixit 471 Putzgrund Premium ist notwendig.
<b>Verarbeitung</b>	Vor dem Gebrauch gut aufrühren, wenn nötig mit max. 0,5 l Wasser auf Verarbeitungskonsistenz einstellen. Mit einer rostfreien Stahltraufel in Kornstärke aufziehen und mit einer Reibscheibe aus Holz, Kunststoff oder Polystyrol abreiben.
<b>Nachbehandlung</b>	Der frische Putz ist vor zu schnellem Austrocknen und vor Feuchtigkeit zu schützen.
<b>Besondere Hinweise</b>	Nicht unter +5 °C (Luft und Untergrund) verarbeiten. Mineralische Grundputze dürfen erst nach 3 - 4 Wochen Wartezeit in trockenem Zustand beschichtet werden. Naturweiss und eingefärbt in diversen Farbtönen lieferbar.
<b>Lagerung</b>	Im ungeöffneten Originalgebinde vor Frost, Hitze und direkter Sonneneinstrahlung geschützt mindestens 12 Monate lagerfähig.

### Kennwerte

Verpackungsart							
Menge pro Einheit	25 kg/EH						
Körnung	1 mm	1,5 mm	2 mm	1,2 mm	1,5 mm	2 mm	0,5 mm
Kornstruktur	Vollabrieb	Vollabrieb	Vollabrieb	Negativ	Negativ	Negativ	Rustik
Verbrauch	1,1 - 1,4 kg/m <sup>2</sup>	1,6 - 2 kg/m <sup>2</sup>	2,6 - 3 kg/m <sup>2</sup>	1 - 1,3 kg/m <sup>2</sup>	1,5 - 1,8 kg/m <sup>2</sup>	2,4 - 2,8 kg/m <sup>2</sup>	1 - 2,5 kg/m <sup>2</sup>

Region West  
1880 Bex VD  
Tel. 024 463 05 45  
Fax 024 463 05 46

Region Mitte  
5113 Holderbank AG  
Tel. 062 887 53 63  
Fax 062 887 53 53

Region Ost  
7204 Untervaz GR  
Tel. 081 300 06 66  
Fax 081 300 06 63

