


Fixit 734

Silikatputz APS Stucco aussen

Zusammensetzung	<ul style="list-style-type: none"> • Bindemittel: Kaliwasserglas, Polysilikate • Zuschlagstoffe: Marmorsande, Calcite • Zusätze: Konservierungsmittel, Pigmente, Haftvermittler, Filmschutz gegen Algen
Grundlagen	Es gelten die allgemeinen Regeln der Baukunde, die jeweils gültigen Merkblätter des Schweizerischen Maler- und Gipsermeisterverbandes SMGV, die Norm SIA 242 «Verputz- und Trockenbauarbeiten», die Norm SIA 243:2008 «Verputzte Aussenwärmedämmung» sowie die Angaben in diesem Technischen Merkblatt.
Anwendung	Fixit 734 ist ein feiner, gebrauchsfertiger, vorverkieselter Silikat-Putz für die Herstellung der Stucco-Struktur auf konventionellen und wärme gedämmten Fassaden. Der Untergrund muss mit Fixit 733 Silikatputz APS Feinputz aussen beschichtet und trocken sein.
Verarbeitung	Vor dem Gebrauch gut aufrühren, wenn nötig auf Verarbeitungskonsistenz einstellen. Mit einer rostfreien Stahltraufel aufziehen und abglätten
Nachbehandlung	Bei extremen Witterungsbedingungen (direkte Sonneneinstrahlung, Temperaturschwankungen etc.) sind Massnahmen zum Schutz des frischen Deckputzes erforderlich. 1 - 2 Anstriche mit Fixit 784 Silikatputz-Überrollfarbe APS werden empfohlen.
Besondere Hinweise	Nicht unter +5 °C (Luft und Untergrund) verarbeiten. Bei kühler und wechselhafter Witterung besteht die Gefahr von Fleckenbildung. Die Konstruktionsdetails müssen so ausgeführt sein, dass keine Feuchtigkeitshinterwanderung möglich ist. Das Bindemittel ist ätzend. Augen und Hautflächen sind zu schützen. Bauteile aus Glas, Metall sowie Natur- und Kunststeinelemente sind abzudecken. Naturweiss und eingefärbt in diversen Farbtönen lieferbar.
Lagerung	Im ungeöffneten Originalgebinde vor Frost, Hitze und direkter Sonneneinstrahlung geschützt während 6 Monaten lagerfähig.

Kennwerte

Verpackungsart	
Menge pro Einheit	25 kg/EH
Körnung	0,5 mm
Verbrauch	1,1 kg/m ²