



Fixit 740 Si

Silikon-Silikatputz aussen

Zusammensetzung	<ul style="list-style-type: none"> • Bindemittel: Silikonharz-Emulsion • Zuschlagstoffe: mineralische Füllstoffe, Marmorsande • Zusätze: Zusätze zur Verbesserung der Verarbeitungseigenschaften
Grundlagen	Es gelten die allgemeinen Regeln der Baukunde, die jeweils gültigen Merkblätter des Schweizerischen Maler- und Gipserunternehmerverbandes SMGV, die Norm SIA 242 «Verputz- und Trockenbauarbeiten», die Norm SIA 243:2008 «Verputzte Aussenwärmee-dämmung» sowie die Angaben in diesem Technischen Merkblatt.
Anwendung	<p>Werksgemischter, gebrauchsfertiger Dünn-schicht-Oberputz in zahlreichen Körnungen, Strukturen und Farbtönen.</p> <p>Witterungsbeständiger, wasserabweisender, diffusionsoffener Strukturputz für Putz- und WDVS-Fassaden.</p> <p>Der Untergrund muss sauber, trocken und staubfrei sein.</p> <p>Eine Vorbehandlung mit Fixit 471 Putzgrund Premium ist notwendig.</p>
Verarbeitung	<p>Vor dem Gebrauch gut aufrühren, wenn nötig auf Verarbeitungskonsistenz einstellen.</p> <p>Während der Verarbeitung den gemischten Oberputz öfters durchrühren, um ein Absetzen der Körnung zu vermeiden.</p> <p>Mit einer rostfreien Stahltraufel in Kornstärke aufziehen und mit einer Reibscheibe aus Holz, Kunststoff oder Polystyrol abreiben.</p> <p>Zur maschinellen Applikation eignen sich Feinspritzgeräte mit Luftregulierungsventil und Kugelabsperrhahn.</p> <p>Zusammenhängende Putzflächen ohne Unterbrechung «nass-in-nass» auftragen.</p>
Nachbehandlung	Bei extremen Witterungsbedingungen (direkte Sonneneinstrahlung, Temperaturschwankungen etc.) sind Massnahmen zum Schutz des frischen Deckputzes erforderlich. 2 Anstriche mit Fixit 786 Silikon-Silikatputz-Überrollfarbe werden empfohlen.
Besondere Hinweise	<p>Nicht unter +5 °C (Luft und Untergrund) verarbeiten.</p> <p>Bei kühler und wechselhafter Witterung besteht die Gefahr von Fleckenbildung.</p> <p>Mineralische Grundputze dürfen erst nach vollständiger Austrocknung beschichtet werden.</p> <p>Die Konstruktionsdetails müssen so ausgeführt sein, dass keine Feuchtigkeitshinterwanderung möglich ist.</p> <p>Bauteile aus Glas, Metall sowie Natur- und Kunststeinelemente sind abzudecken.</p> <p>Zur Vermeidung von Farbunterschieden und Putzansätzen nicht mit verschiedenen Werkzeugen arbeiten.</p> <p>Naturweiss und eingefärbt in diversen Farbtönen lieferbar.</p>
Lagerung	Im ungeöffneten Originalgebinde vor Frost, Hitze und direkter Sonneneinstrahlung geschützt mindestens 12 Monate lagerfähig.

Kennwerte

Körnung	1 mm	1,5 mm	2 mm	3 mm	4 - 6 mm
Kornstruktur	Vollabrieb	Vollabrieb	Vollabrieb	Vollabrieb	Vollabrieb
Verbrauch	ca. 2 kg/m ²	ca. 2,4 kg/m ²	ca. 3 kg/m ²	ca. 3,8 kg/m ²	ca. 5,5 kg/m ²
Körnung	1,5 mm	3 mm	0,5 mm	0,8 mm	
Kornstruktur	Negativ	Negativ	Rustik	Rustik	
Verbrauch	ca. 2,4 kg/m ²	ca. 3,8 kg/m ²	ca. 1,7 kg/m ²	ca. 1,7 kg/m ²	

Region West
1880 Bex VD
Tel. 024 463 05 45
Fax 024 463 05 46

Region Mitte
5113 Holderbank AG
Tel. 062 887 53 63
Fax 062 887 53 53


Region Ost
7204 Untervaz GR
Tel. 081 300 06 66
Fax 081 300 06 63





Fixit 740 Si

Silikon-Silikatputz aussen

Verpackungsart	
Menge pro Einheit	25 kg/Eimer
Verbrauch	Verbrauchswerte sind Richtwerte und hängen stark von Untergrund und Verarbeitungstechnik ab.
Trockenrohdichte	ca. 1800 kg/m ³
Wasserdampfdiffusion μ	ca. 50
Wasseraufnahme	$< 0,10 \text{ kg/m}^2 \cdot \text{h}^{-0,5}$
S _D -Wert	$\leq 0,2 \text{ m}$
Brandverhalten	A2-s1, d0 (EN13501-1)

Region West
1880 Bex VD
Tel. 024 463 05 45
Fax 024 463 05 46

Region Mitte
5113 Holderbank AG
Tel. 062 887 53 63
Fax 062 887 53 53

Region Ost
7204 Untervaz GR
Tel. 081 300 06 66
Fax 081 300 06 63

