



Fixit 810 POR


Schaummörtel ca. 200 kg/m³ (trocken), Ausgleichsmasse

Zusammensetzung	<ul style="list-style-type: none"> • Bindemittel: Zement • Zuschlagstoffe: Feinsande der Körnung 0 - 1 mm • Zusätze: Hochleistungsschaumbildner
Grundlagen	Es gelten die allgemeinen Regeln der Baukunde. Die Angaben in diesem technischen Merkblatt und die Verarbeitungsrichtlinien der Fixit AG sind einzuhalten.
Anwendung	Fixit 810 POR wird als wärmedämmende Ausgleichsmasse bei Höhendifferenzen, -ab-sätzen oder als Zwischenlage in Hohlräumen im Innenbereich eingesetzt. Das Produkt wird bei Neu- und Umbauten sowie Renovierungen verwendet. Der Untergrund muss sauber, trocken und tragfähig sein. Beim Einsatz im Verbund muss der Untergrund je nach Saugverhalten vorgängig benetzt oder mit Plastikfolie belegt werden. Nicht als Heiz- oder Leichtestrich geeignet.
Verarbeitung	Fixit 810 POR kann mit einer Misch- und Förderpumpe plan eingebracht werden. Die Nassrohddichte muss vor dem Einbringen kontrolliert und eingestellt werden. Der Fixit 810 POR kann nur mit einem Maschinentechniker und einem speziell dafür hergestellten Schaumgenerator eingebaut werden.
Nachbehandlung	Der frisch eingebrachte Schaummörtel muss vor Durchzug und direkter Sonneneinstrahlung geschützt werden.
Besondere Hinweise	Nicht unter +5 °C (Luft und Untergrund) verarbeiten. Es können nach dem Einbau Schwindrisse entstehen. Sie haben keinen Einfluss auf die Produkteigenschaften. Es handelt sich um eine Ausgleichsmasse. Diese Schwindrisse (egal welche Grösse) sind keine Wertminderung und somit kein Anlass zur Reklamation.
Lagerung	Fixit 810 POR ist im Trockenen während 6 Monaten lagerfähig.

Zertifikate



Kennwerte

Verpackungsart	
Körnung	0 - 1 mm
Schichtdicke	min. 50 mm
Schichtdicke	bis max. 80 cm je nach Raumgrösse
Trockenrohddichte	ca. 200 kg/m ³
Druckfestigkeit (28 Tage)	0,2 - 0,3 N/mm ²
E-Modul	ca. 200 N/mm ²
Begehbar nach	48 bis 72 Stunden je nach Temperatur im Bau
Belegereife	ca. 32 Gew.-%
Wärmeleitfähigkeit λ	0,06 - 0,065 W/mK
Austrocknungszeit	bei 10 cm, mind. 7 Tage bei 20°C / 65 % r.F.
Brandverhalten (EN 13501-1)	Klasse A1

Region West
1880 Bex VD
Tel. 024 463 05 45
Fax 024 463 05 46

Region Mitte
5113 Holderbank AG
Tel. 062 887 53 63
Fax 062 887 53 53

Region Ost
7204 Untervaz GR
Tel. 081 300 06 66
Fax 081 300 06 60

